

EPK-70XX/YY

LASUR PROTECTOR

DESCRIPCIÓN

Lasures al disolvente de un componente, a base de resinas alquídicas de alta calidad.
Para uso en carpintería y mobiliario de exterior. También para uso en interior.

PROPIEDADES

- Puede usarse como producto único en procesos multicapa, a base de manos sucesivas del mismo
- Alta flexibilidad
- Da carácter hidrófugo a la superficie
- Buena resistencia a los productos de uso doméstico (excepto amoníaco)
- Adecuado para maderas blandas y duras
- Excelente resistencia y durabilidad al exterior
- Excelente retención de brillo

La gama básica se compone de los siguientes tonos:

EPK-7030/13 BLANCO MATE
EPK-7030/31 AVELLANA MATE
EPK-7030/51 CASTAÑO MATE
EPK-7030/80 ROBLE MATE
EPK-7030/82 PINO MATE
EPK-7030/84 NOGAL MATE
EPK-7030/85 NATURAL MATE
EPK-7030/90 TECA MATE
EPK-7030/97 PALISANDRO MATE

EPK-7065/13 BLANCO SATINADO
EPK-7065/31 AVELLANA SATINADO
EPK-7065/51 CASTAÑO SATINADO
EPK-7065/80 ROBLE SATINADO
EPK-7065/82 PINO SATINADO
EPK-7065/84 NOGAL SATIANDO
EPK-7065/85 NATURAL SATINADO
EPK-7065/90 TECA SATINADO
EPK-7065/97 PALISANDRO SATINADO

Los colores corresponden a la carta INTEMPERIE.

Todos los productos se pueden mezclar entre sí, para la obtención de nuevos tonos.

En caso necesario, consulte el desarrollo personalizado de tonalidades.

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.

EPK-70XX/YY

LASUR PROTECTOR

DATOS TÉCNICOS

Peso específico gr/cm ³ (ISO 1183-1)	0,95 ± 0,015 g/cc
% Material no volátil (ISO 3251)	20 % ± 2
Viscosidad Din 4 20°C (ISO 2431)	10' ± 2'
Secado (80 g/m ² a 20°C sobre pino)	8 h ± 1h
Cantidades recomendadas por capa (gr/m ²)	60 - 100 g/m ²
Rendimiento (m ² /kg)	10-15 m ² /L
Limpieza	DS-490
Envasado	0,750 L / 4 L / 20 L
Consumo preferente (desde fabricación)	12 meses

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Las siguientes recomendaciones son importantes:

La madera debe estar seca. No debe contener humedades superiores a 18 %.

La madera debe estar exenta de suciedad, exudados y otras sustancias anómalas.

Antes de la aplicación, recomendamos lijar la madera en el sentido de la veta con granos adecuados.

Evite estropajos metálicos, lana de acero o cualquier elemento que pueda desprender partículas.

APLICACIÓN

Agitar bien el envase antes de aplicar.

Producto listo para el uso.

Aplicar con rodillo industrial, bocha.

Aplicar con pistola aerográfica o airmix.

Para maderas de baja porosidad se puede diluir con DS-490.

Los procesos de aplicación recomendados son:

Aplicar 1 capa de EPK-70XX/YY, de 60 - 100 g/m² por capa.

Dejar entre la primera y segunda capa un tiempo de secado de 6 horas.

Aplicar la 2ª capa de la misma manera.

Para secado final dejar secar 24 - 48h, dependiendo del proceso y las cantidades aplicadas.

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.

EPK-70XX/YY

LASUR PROTECTOR

En maderas nuevas:

Aplicar 2 ó 3 capas de EPK-70XX/YY, de 40 - 80 g/m² por capa.

En caso de necesidad, diluir con DS-490 DILUYENTE SINTÉTICO.

Dejar entre la primera y segunda capa un tiempo de secado de 6 horas.

Repetir el sistema para la 2ª - 3ª capa de la misma manera.

Para secado final dejar secar 24 - 48 h, dependiendo del proceso y las cantidades aplicadas.

Recuperación de madera en mal estado:

Eliminar restos de productos anteriores.

Lijar la madera en el sentido de la veta según lo comentado en el apartado "Preparación del soporte", o bien decapar con DECAPANTE GEL ECO DCP-020.

Dejar entre la primera y segunda capa un tiempo de secado de 6 horas.

Repetir el sistema para la 2ª - 3ª capa de la misma manera.

Para secado final dejar secar 24 - 48h, dependiendo del proceso y las cantidades aplicadas.

Mantenimiento de superficies barnizadas:

Limpiar la superficie.

Una vez limpia (y seca) lijar suavemente en el sentido de la veta.

Aplicar 1 o 2 capas de EPK-7030/YY, de 50 - 80 g/m² por capa.

Dejar entre la primera y segunda capa un tiempo de secado de 6 horas.

En caso de duda contacte con nuestro departamento Técnico o Comercial.

RECOMENDACIONES GENERALES

Agitar bien el envase antes de aplicar.

Aplicar los productos a temperaturas comprendidas entre 10°C y 30°C y con humedad relativa inferior a 70 %, como recomendaciones generales de aplicación.

La estabilidad del envase depende de que permanezca cerrado en su embalaje original desde el momento de su fabricación.

Variaciones importantes en las condiciones ambientales, pueden llevar a la obtención de diferentes resultados de aspecto y/o calidad del producto.

La naturaleza y estado del soporte puede hacer variar el comportamiento y rendimiento del producto, pudiendo sufrir ligeras variaciones.

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.

EPK-70XX/YY

LASUR PROTECTOR

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Almacenar bajo techo a temperatura entre 10 y 30°C.

Aunque la vida útil puede ser superior, recomendamos consumir preferentemente antes de 12 meses, a partir de su fecha de fabricación.

En espacios confinados, proporcionar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado.

Mantener el producto en envases originales cerrados, mientras no se estén usando.

Dejar recipientes abiertos, puede alterar la estabilidad y resultados del producto.

Utilizar equipos de protección individual para su manipulación.

Leer con atención la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar el producto.

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.