

FH-930/00

FAMILIA DE FONDOS EXTERIOR AL AGUA

DESCRIPCIÓN

Fondo exterior acrílico al agua transparente de un componente. Para uso particular e industrial en carpintería y mobiliario de interior/exterior para todo tipo de maderas.

PROPIEDADES

- Buena humectación de soporte.
- Excelente poder cubriente.
- Rapidez de secado.
- Buena lijabilidad.
- Gran adherencia.
- No amarillea.
- Bajo en COV.
- Prácticamente inodoro.

La gama básica se compone de los siguientes productos:

FH-930/00 INCOLORO

DATOS TÉCNICOS

Peso específico gr/cm ³ (ISO 1183-1)	1,03 ± 0,030 g/cc
% Material no volátil mezcla (ISO 3251)	43 % ± 2
Viscosidad Din 8 20°C (ISO 2431)	46" ± 2"
Secado al tacto (100 g/m ² a 20°C) (ISO 9117-3)	90 ± 10
Secado a la lija (100 g/m ² a 20°C):	3 h
Secado entre capas (sin lijar)	2 h
Cantidades recomendadas por capa (m ² /kg)	100 g/m ²
Rendimiento (m ² /kg)	10-12 m ² /L
Dilución	Agua
Limpieza	Agua
Envasado	20 kg
Consumo preferente (desde fabricación)	12 meses

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.

FH-930/00

FAMILIA DE FONDOS EXTERIOR AL AGUA

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Las siguientes recomendaciones son importantes:

La madera debe estar seca. No debe contener humedades superiores a 18 %.

La madera debe estar exenta de suciedad, exudados y otras sustancias anómalas.

Antes de la aplicación, recomendamos lijar la madera en el sentido de la veta con granos 80 - 120, para mejorar la adherencia del producto.

Evite estropajos metálicos, lana de acero o cualquier elemento que pueda desprender partículas.

APLICACIÓN

Agitar bien el envase antes de aplicar.

Producto listo para el uso.

Diluir en caso necesario entre 5 - 20 % con agua (preferiblemente destilada).

Aplicar con pistola airmix o airless.

Aplicar con brocha o pincel.

Los procesos de aplicación recomendados son:

En maderas nuevas

Aplicar 1 o 2 capas de FH-930/XX FONDO, de 100 g/m² por capa.

Dejar entre la primera y segunda capa un tiempo de secado de 3 horas.

Si se aplica una tercera dejar un secado de 6 horas antes de aplicarla.

Aplicar 1 o 2 capas de EH-40XX/YY ACABADO de 100 g/m² por capa.

Recuperación de madera en mal estado

Eliminar restos de productos anteriores.

Lijar la madera en el sentido de la veta según lo comentado en el apartado "Preparación del soporte", o bien decapar con DECAPANTE GEL ECO DCP-020.

Una vez limpia (y seca), aplicar 1 o 2 capas de FH-930 FONDO, de 100 g/m² por capa.

Dejar entre la primera y segunda capa un tiempo de secado de 3 horas.

Si se aplica una tercera dejar un secado de 6 horas antes de aplicarla.

Aplicar 1 o 2 capas de EH-40XX/YY ACABADO de 100 g/m² por capa.

Mantenimiento de superficies barnizadas

Limpiar la superficie.

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.

FH-930/00

FAMILIA DE FONDOS EXTERIOR AL AGUA

Una vez limpia (y seca) lijar suavemente en el sentido de la veta.
Aplicar 1 ó 2 capas de FH-930 FONDO, de 100 g/m.² por capa.
Dejar entre la primera y segunda capa un tiempo de secado de 3 horas.
Aplicar 1 o 2 capas de EH-40XX/YY ACABADO de 100 g/m.² por capa.

En caso de duda contacte con nuestro departamento Técnico o Comercial.

RECOMENDACIONES GENERALES

Agitar bien el envase antes de aplicar.
Aplicar los productos a temperaturas comprendidas entre 10°C y 30°C y con humedad relativa inferior a 70 %, como recomendaciones generales de aplicación.
La estabilidad del envase depende de que permanezca cerrado en su embalaje original desde el momento de su fabricación.
Variaciones importantes en las condiciones ambientales, pueden llevar a la obtención de diferentes resultados de aspecto y/o calidad del producto.
La naturaleza y estado del soporte puede hacer variar el comportamiento y rendimiento del producto, pudiendo sufrir ligeras variaciones.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Almacenar bajo techo a temperatura entre 10 y 30°C.
Aunque la vida útil puede ser superior, recomendamos consumir preferentemente antes de 12 meses, a partir de su fecha de fabricación.
En espacios confinados, proporcionar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado.
Mantener el producto en envases originales cerrados, mientras no se estén usando.
Dejar recipientes abiertos, puede alterar la estabilidad y resultados del producto.
Utilizar equipos de protección individual para su manipulación.
Leer con atención la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar el producto.

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.