

FH-930/05

FONDO AL AGUA EXTERIOR BLANCO

DESCRIPCIÓN

Fondo de acrílico blanco al agua, de un componente.

Para uso particular e industrial en carpintería y mobiliario de exterior de todo tipo de maderas.

PROPIEDADES

- Alta cubrición.
- Fácil lijado.
- Buena penetración y adherencia sobre sustratos.
- Alta flexibilidad y resistencia a agentes atmosféricos externos.
- Excelente protección frente a rayos UV.
- Alta solidez de color.
- Forma una película protectora frente a hongos.
- Hidrófugo, repele el agua.
- Bloqueador de taninos.

DATOS TÉCNICOS

Peso específico gr/cm ³ (ISO 1183-1)	1,05 ± 0,030 g/cc
% Material no volátil (ISO 3251)	49 % ± 3
Viscosidad Din 6 20°C (ISO 2431)	100' ± 15'
Secado total 100 g/m ² a 20°C (ISO 9117-3)	110' ± 10
Cantidades recomendadas por capa (gr/m ²)	100 g/m ²
Rendimiento	10 - 12 m ² /L
Dilución	Agua
Limpieza	Agua
Envasado	20 kg
Consumo preferente (desde fabricación)	12 meses

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Las siguientes recomendaciones son importantes:

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.

FH-930/05

FONDO AL AGUA EXTERIOR BLANCO

La madera debe estar seca. No debe contener humedades superiores a 18 %.

La madera debe estar exenta de suciedad, exudados y otras sustancias anómalas.

Antes de la aplicación, recomendamos lijar la madera en el sentido de la veta con granos 80 - 120, para mejorar la adherencia del producto.

Evite estropajos metálicos, lana de acero o cualquier elemento que pueda desprender partículas.

APLICACIÓN

Agitar bien el envase antes de aplicar.

Producto listo para el uso.

Diluir en caso necesario entre 5 - 15 % con agua (preferiblemente destilada).

Aplicar con pistola airmix o airless.

Aplicar con pincel, brocha.

Los procesos de aplicación recomendados son:

En maderas nuevas

Aplicar 1 o 2 capas de FH-930/05, de 100 g/m² por capa.

Lijado superficial a las 5 horas con grano 280 - 320.

Dejar entre la primera y segunda capa un tiempo de secado de 1 hora.

Aplicar 1 o 2 capas de EH-40XX/05, de 100 g/m² por capa. Dejar secar 16 horas.

Recuperación de madera en mal estado

Eliminar restos de productos anteriores.

Lijar la madera en el sentido de la veta según lo comentado en el apartado "Preparación del soporte", o bien decapar con DECAPANTE GEL ECO DCP-020.

Si la madera está "agrisada, aplicar CX-1301 RECUPERADOR MADERAS AGRISADAS. Dejar actuar y limpiar con abundante agua.

Una vez limpia (y seca), aplicar 1 o 2 capas de FH-930/05, de 100 g/m² por capa. Lijado superficial a las 5 horas con grano 280 - 320.

Dejar entre la primera y segunda capa un tiempo de secado de 1 hora.

Aplicar 1 o 2 capas de EH-40XX/05, de 100 g/m² por capa. Dejar secar 16 horas.

En caso de duda contacte con nuestro departamento Técnico o Comercial.

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.

FH-930/05

FONDO AL AGUA EXTERIOR BLANCO

RECOMENDACIONES GENERALES

Agitar bien el envase antes de aplicar.

Aplicar los productos a temperaturas comprendidas entre 10°C y 30°C y con humedad relativa inferior a 70 %, como recomendaciones generales de aplicación.

La estabilidad del envase depende de que permanezca cerrado en su embalaje original desde el momento de su fabricación.

Variaciones importantes en las condiciones ambientales, pueden llevar a la obtención de diferentes resultados de aspecto y/o calidad del producto.

La naturaleza y estado del soporte puede hacer variar el comportamiento y rendimiento del producto, pudiendo sufrir ligeras variaciones.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Almacenar bajo techo a temperatura entre 10 y 30°C.

Aunque la vida útil puede ser superior, recomendamos consumir preferentemente antes de 12 meses, a partir de su fecha de fabricación.

En espacios confinados, proporcionar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado.

Mantener el producto en envases originales cerrados, mientras no se estén usando.

Dejar recipientes abiertos, puede alterar la estabilidad y resultados del producto.

Utilizar equipos de protección individual para su manipulación.

Leer con atención la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar el producto.

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.