

EP-980

OIL PARQUET 2C

Descripción

Aceite de dos componentes formulado con resinas de alta calidad.
Para acabado de suelos de madera y mobiliario.
Solamente para elementos de interior.

Propiedades

- ✓ A base de materias primas de origen natural.
- ✓ Proceso multicapa del mismo producto para finalización de proceso.
- ✓ Aspecto mate.
- ✓ Adecuado para maderas blandas y duras.
- ✓ Excelente humectación de la madera.
- ✓ Refresca y rejuvenece el interior de la madera.
- ✓ Da carácter hidrófugo a la superficie.
- ✓ Excelente resistencia a los productos de uso doméstico (excepto amoníaco).
- ✓ Libre de formaldehído.
- ✓ No VOC's.

Datos técnicos

Peso específico EP-980	(ISO 1183-1)	0,930 ± 0,015 g/cc
Mezcla uso doméstico		10 % RP-2100
Mezcla alto tráfico		30 % RP-2100
Masa no volátil		100 %
Viscosidad Din 4 20 °C	(ISO 2431)	32" ± 2"
Tiempos de secado al tacto (50 g/m ² a 20 °C):	(ISO 9117-3)	24 - 36 horas
Cantidades a aplicar por capa		Aproximadamente 40 - 80 g/m ² por mano
Rendimiento		30 - 50 m ² /l dependiendo del soporte
Limpieza		DS-1000
Envases		0.75 L - 4 L - 20 L
Estabilidad de envase		12 meses desde su fabricación, sin abrir el envase original

Preparación del soporte

Las siguientes recomendaciones son importantes:

1. Lijar la superficie para obtener una superficie lisa, limpia y libre de aceites, grasas, ceras, silicio y viejos barnices.
2. Rellenar las rendijas y las irregularidades superficiales con masilla (Consultar al departamento técnico el tipo de masilla apropiada)
3. Lijar con papel de grano 150-180, aporta un mejor aspecto final al tratamiento. Antes de la aplicación de la primera capa aspirar todos los residuos de polvo

La tasa de humedad de la madera debe estar entre 9 y 12%.

Verificar compatibilidad con maderas desconocidas (coloración, contenido de aceite, la inhibición proceso de secado...).

Algunas maderas que están fuertemente coloreados o de orígenes exóticos (lapacho, lpe, iroko, caoba similar...), puede ralentizar el secado del ACEITE de parquet. En estos casos se sugiere aplicar una capa muy delgada de aceite de parquet, y ventilar bien la habitación para favorecer el proceso de secado.

EP-980 OIL PARQUET 2C

Para acabados de aceite de tipo de impregnación (imitación a madera sin barnizar): aplicar directamente sobre la madera lijada y limpia una o dos manos con un paño suave de algodón, para un consumo total de 80 g/m² de producto.

Para maderas de baja porosidad se puede diluir con DS-1000.

Aplicación

Con rodillo industrial, bocha o paño suave.

Producto listo para el uso. Homogeneizar el contenido con una espátula.

Para maderas de baja porosidad se puede diluir con DS-1000.

Una vez aplicada cada capa, retirar el exceso con cepillo de pelos, roto-orbital o paño suave.

En caso de duda contacte con nuestro departamento Técnico o Comercial.

Los procesos de aplicación recomendados son:

Para uso doméstico:

Mezclar al 10 % con RP-2100.

Para alto tráfico:

Mezclar al 30 % con RP-2100.

Recomendaciones generales

Remover bien el envase antes de aplicar.

Aplicar los productos a temperaturas superiores a 15 °C e inferiores a 30 °C y con humedad relativa inferior a 70 %, como recomendaciones generales de aplicación.

Variaciones importantes en las condiciones ambientales, pueden llevar a la obtención de diferentes resultados de aspecto y/o calidad del recubrimiento.

La naturaleza y estado del soporte puede hacer variar el comportamiento y rendimiento del producto, pudiendo sufrir ligeras variaciones.

Almacenamiento y seguridad

Almacenar bajo techo a temperatura entre 10 y 30 °C.

Aunque la vida útil puede ser superior, recomendamos consumir preferentemente antes de 12 meses, a partir de su fecha de fabricación.

Mantener el producto en envases originales cerrados, mientras no se estén usando. Dejar recipientes abiertos, puede alterar la estabilidad y resultados del producto.

Utilizar equipos de protección individual para su manipulación.

En espacios confinados, proporcionar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado.

Si se mancha la ropa de trabajo con el producto, cambiar inmediatamente.

Leer con atención la Ficha de Datos de Seguridad.

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos en él datos provenientes de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.