

HBt-76

Hábitat 76. PINTURA PLÁSTICA MATE

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate 100 % acrílica de extraordinaria blancura y cubrición.
Producto con excelentes propiedades de igualación que facilita la aplicación durante el trabajo.
Para uso en exterior e interior.
Se puede utilizar sobre cemento, hormigón, ladrillo, paredes de yeso y otros materiales tendentes a dejar marcas o manchas al ser pintados.

PROPIEDADES

- Utilizable como fondo y acabado. Evita el uso de imprimaciones
- Buen poder de cubrición
- Buena igualación. No salpica
- Buena adherencia
- Buena dureza
- Resistencia a los agentes atmosféricos
- Buena lavabilidad
- No amarillea

DATOS TÉCNICOS

Acabado	Mate
Peso específico (ISO 1183-1)	1,58 ± 0,05 g/cc
Viscosidad	50" ± 20 P
Sólidos en volumen	39 ± 1
Sólidos en peso	60 ± 1
Rendimiento	14 m ² / L
Secado al tacto (20 °C HR: 60 %)	1 h Lavado 25-30 días
Repintado (20 °C HR: 60 %)	3 – 4 h
Colores	Blanco
Lavabilidad	CLASE 2
Envases	4 L / 14 L

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.

HBT-76

Hábitat 76. PINTURA PLÁSTICA MATE

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos Morteros de cemento:

1. Esperar hasta total fraguado (mín. 30 días).
2. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
3. Neutralizar las superficies alcalinas.
4. En superficies pulidas: lijar para abrir poro.
5. Limpiar el soporte de productos extraños.
6. Fijar los soportes con fijador acrílico base agua.

7. Masillar los defectos del soporte. Yeso:

1. Esperar hasta que esté bien seco (máx., 20% de humedad).
2. Limpiar el soporte de productos extraños. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
3. Regular las absorciones del soporte con selladora, Fijador, o una mano diluida del mismo producto
4. En superficies pulidas: lijar para abrir poro.
5. Fijar los soportes deleznable con fijador acrílico base agua.
6. Masillar los defectos del soporte.

7. Restauración y mantenimiento.

8. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.

9. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.

10. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.

11. Masillar con plaste los defectos del soporte.

APLICACIÓN

Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.

Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.

Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta la cobertura total del soporte.

El producto a temperaturas inferiores a 5 °C ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.

Disolvente para dilución y limpieza: Agua MÉTODO DE APLICACIÓN DILUCIÓN ORIENTATIVA Brocha 5 - 10 % Rodillo 5 - 10 % Pistola airless 10 - 30 % Pistola airmix 10 - 30 % Turbo baja presión 10 - 30 % Se pueden observar diferentes sistemas de actuación en la aplicación: IMPRIMACION / INTERMEDIA / ACABADO SOPORTE ENMOHECIDO: EQ LIMP / HABITAT 76 / HABITAT 76 OBRA NUEVA: HABITAT 76 muy diluido / HABITAT 76 / HABITAT 76 ANTIGUAS PINTURAS EN MAL ESTADO: Eliminar + HABITAT 76/ / HABITAT 76 ANTIGUAS PINTURAS EN BUEN ESTADO: HABITAT 76 diluido/ / HABITAT 76

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.

HBT-76

Hábitat 76. PINTURA PLÁSTICA MATE

RECOMENDACIONES GENERALES

Remover bien el envase antes de aplicar.

Aplicar los productos a temperaturas superiores a 15 °C e inferiores a 30 °C y con humedad relativa inferior a 70 %, como recomendaciones generales de aplicación.

La estabilidad del envase depende de que permanezca cerrado en su embalaje original desde el momento de su fabricación.

Variaciones importantes en las condiciones ambientales, pueden llevar a la obtención de diferentes resultados de aspecto y/o calidad del producto.

La naturaleza y estado del soporte puede hacer variar el comportamiento y rendimiento del producto, pudiendo sufrir ligeras variaciones.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Almacenar bajo techo a temperatura entre 10 y 30 °C.

Aunque la vida útil puede ser superior, recomendamos consumir preferentemente antes de 12 meses, a partir de su fecha de fabricación.

Mantener el producto en envases originales cerrados, mientras no se estén usando.

Dejar recipientes abiertos, puede alterar la estabilidad y resultados del producto.

Utilizar equipos de protección individual para su manipulación.

Leer con atención la Ficha de Datos de Seguridad antes de manipular el producto.

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.