

ISA-46 IMPRIMACIÓN SELLADORA INCOLORA

IMPRIMACIÓN ACRILICA

DESCRIPCIÓN

Imprimación acrílica al disolvente incolora de gran penetración en soportes muy porosos.

PROPIEDADES

- Rapidez de repintado.
- Buena capacidad de humectación de soporte.
- Permeable al vapor de agua.
- Antihumedad, antisalitre y antimoho.
- Barniz anticarbonatación.

En caso necesario, consulte el desarrollo personalizado de tonalidades, siempre translúcidas.
Todos los productos se pueden mezclar entre sí, para la obtención de nuevos tonos.

DATOS TÉCNICOS

Peso específico (ISO 1183-1)	0,92 g/cc (según tonalidades)
% Material no volátil (ISO 3251)	25 ± 3%
Viscosidad Ford 4 20°C (ISO 2431)	40 ± 30"
Secado (ISO 9117-3)	20 ± 10 min
Cantidades a aplicar por capa	Aprox 50 g/m2 por mano
Rendimiento	10-14 m2/L
Dilución	DS-490
Limpieza	DS-490
Envases	20 l
Estabilidad de envase	12 meses

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.

ISA-46 IMPRIMACIÓN SELLADORA INCOLORA

IMPRIMACIÓN ACRILICA

- Aplicar sobre superficies limpias, secas y consistentes.
- Tratar las grietas y fisuras con una masilla adecuada.
- SOPORTES NUEVOS:
 - Si son de hormigón o cemento, deben estar fraguados (30 días).
- Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias extrañas.
- Neutralizar las superficies alcalinas

APLICACIÓN

Con pistola aerográfica o airless, brocha o rodillo.

Producto listo para el uso.

Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.

Aplicar siempre por encima de 5 °C de temperatura ambiente y por debajo de los 35 °C y del 80% de H. R.

No es recomendable aplicar con riesgo de lluvia ni en superficies expuestas a fuerte insolación.

Evitar brillos diluyendo en función de la absorción del soporte.

Hacer pruebas de dilución previas.

En caso de duda contacte con nuestro departamento Técnico o Comercial.

RECOMENDACIONES GENERALES

Remover bien el envase antes de aplicar.

Aplicar los productos a temperaturas superiores a 15 °C e inferiores a 30 °C y con humedad relativa inferior a 70 %, como recomendaciones generales de aplicación.

La estabilidad del envase depende de que permanezca cerrado en su embalaje original desde el momento de su fabricación.

Variaciones importantes en las condiciones ambientales, pueden llevar a la obtención de diferentes resultados de aspecto y/o calidad del producto.

La naturaleza y estado del soporte puede hacer variar el comportamiento y rendimiento del producto, pudiendo sufrir ligeras variaciones.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.

ISA-46 IMPRIMACIÓN SELLADORA INCOLORA

IMPRIMACIÓN ACRILICA

Almacenar bajo techo a temperatura entre 10 y 30 °C.

Aunque la vida útil puede ser superior, recomendamos consumir preferentemente antes de 12 meses, a partir de su fecha de fabricación.

Mantener el producto en envases originales cerrados, mientras no se estén usando.

Dejar recipientes abiertos, puede alterar la estabilidad y resultados del producto.

Utilizar equipos de protección individual para su manipulación.

Leer con atención la Ficha de Datos de Seguridad antes de manipular el producto.

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.