

## IWI-47

SANADEQ ANTICARCOMAS

### DESCRIPCIÓN

Tratamiento insecticida y fungicida incoloro de carácter protector y curativo en base agua. Producto de amplio espectro de actuación frente a insectos (incluidas termitas) y hongos destructores de la madera.

Indicado para carpintería exterior e interior de todo tipo de maderas.

Apto para uso particular y profesional

Con N.º Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2023-08-00907

### PROPIEDADES

- Amplio espectro de actuación y alta eficacia frente a insectos y hongos
- Excelente penetración en el sustrato.
- No deja película.
- Rápido secado.
- Producto al agua sin olor.

### DATOS TÉCNICOS

Peso específico (ISO 1183-1)	1,000 ± 0,015 g/c.c
% Material no volátil mezcla (ISO 3251)	25% ± 3
Viscosidad Din 4 20 °C ( ISO 2431)	No aplica
Secado total (100 g/m2 a 20 °C): (ISO 9117-3)	60" ± 10"
Cantidades a aplicar por capa	120 ± 20 g/m <sup>2</sup>
Rendimiento	8 - 10 m <sup>2</sup> /l
Dilución	No diluir
Limpieza	Agua
Envases	0,750 L / 5 L
Estabilidad de envase	12 meses

### PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.

### IWI-47

SANADEQ ANTICARCOMAS

Las siguientes recomendaciones son importantes:

1. La madera debe estar seca. No debe contener humedades superiores a 18 %.
2. La madera debe estar exenta de suciedad, exudados y otras sustancias anómalas.
3. Antes de la aplicación, recomendamos lijar la madera en el sentido de la veta con granos 80 - 120, para mejorar la adherencia del producto.
4. Evite estropajos metálicos, lana de acero o cualquier elemento que pueda desprender partículas.

## APLICACIÓN

Producto listo para el uso.

Aplicación manual con brocha o rodillo para uso particular y profesional

Por inmersión manual o automatizada para uso profesional e industrial.

Homogeneizar el contenido del envase

Aplicar las siguientes cantidades de producto a 1 mano

100 ml/m<sup>2</sup> contra hongos de tinción azul, la carcoma grande y las termitas.

130 - 140 ml/m<sup>2</sup> contra hongos de la pudrición de la madera.

## RECOMENDACIONES GENERALES

Aplicar los productos a temperaturas superiores a 10 °C e inferiores a 30 °C y con humedad relativa inferior a 70 %, como recomendaciones generales de aplicación.

La estabilidad del envase depende de que permanezca cerrado en su embalaje original desde el momento de su fabricación.

Variaciones importantes en las condiciones ambientales, pueden llevar a la obtención de diferentes resultados de aspecto y/o calidad del producto.

La naturaleza y estado del soporte puede hacer variar el comportamiento y rendimiento del producto, pudiendo sufrir ligeras variaciones.

## ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Almacenar bajo techo a temperatura entre 10 y 30 °C.

Aunque la vida útil puede ser superior, recomendamos consumir preferentemente antes de 12 meses, a partir de su fecha de fabricación.

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.

## IWI-47

SANADEQ ANTICARCOMAS

Mantener el producto en envases originales cerrados, mientras no se estén usando.  
Dejar recipientes abiertos, puede alterar la estabilidad y resultados del producto.  
Utilizar equipos de protección individual para su manipulación.  
Leer con atención la Ficha de Datos de Seguridad antes de manipular el producto.

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.