

## PB-057

PRIMER BLANCO GOLF BALLS

### DESCRIPCIÓN

Imprimación acrílica pigmentada blanca al disolvente, de dos componentes. Para uso industrial en soportes de plástico y metal.

### PROPIEDADES

- Alta pigmentación.
- Buena mojabilidad y estiramiento.
- Gran adherencia.
- Excelente elasticidad.
- Buena resistencia al exterior.
- No amarillea.

### DATOS TÉCNICOS

Peso específico ( ISO 1183-1)	1,190 ± 0,030 g/cc
Reactivo de mezcla	20 % RP-045
% Material no volátil mezcla	44 % ± 2 %
Viscosidad mezcla Din 4 20 °C (ISO 2431)	21 " ± 2 "
Diluciones	DM-006
Vida de la mezcla	≥ 24 h
Cantidades a aplicar por capa	50 - 120 g/m2 ( )
Secado total (100 g/m2 20 °C (ISO 9117-3)	6h ± 30'
Limpieza	DL-1003
Envases	25 kg
Estabilidad de envase	12 meses desde su fabricación

### PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.

## PB-057

### PRIMER BLANCO GOLF BALLS

Las siguientes recomendaciones son importantes:

1. El soporte debe estar exento de suciedad, exudados y otras sustancias anómalas.
2. En caso de metal es muy recomendable el perfecto desengrase del soporte.
3. Realizar pruebas de adherencia previas al uso industrial generalizado.

## APLICACIÓN

A pistola aerográfica, airless, airmix.

Producto listo para mezclar al 20 % con RP-045 REACTIVO PUR.

Homogeneizar el contenido con una espátula.

Diluir en caso necesario entre 5 - 15 % con DISOLVENTE DM-006.

En caso de duda contacte con nuestro departamento Técnico o Comercial.

## RECOMENDACIONES GENERALES

Remover bien el envase antes de aplicar.

Aplicar los productos a temperaturas superiores a 15 °C e inferiores a 30 °C y con humedad relativa inferior a 70 %, como recomendaciones generales de aplicación.

La estabilidad del envase depende de que permanezca cerrado en su embalaje original desde el momento de su fabricación.

Variaciones importantes en las condiciones ambientales, pueden llevar a la obtención de diferentes resultados de aspecto y/o calidad del producto.

La naturaleza y estado del soporte puede hacer variar el comportamiento y rendimiento del producto, pudiendo sufrir ligeras variaciones.

## ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Almacenar bajo techo a temperatura entre 10 y 30 °C.

Aunque la vida útil puede ser superior, recomendamos consumir preferentemente antes de 12 meses, a partir de su fecha de fabricación.

Mantener el producto en envases originales cerrados, mientras no se estén usando.

Dejar recipientes abiertos, puede alterar la estabilidad y resultados del producto.

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.

## PB-057

PRIMER BLANCO GOLF BALLS

Utilizar equipos de protección individual para su manipulación.  
Leer con atención la Ficha de Datos de Seguridad antes de manipular el producto.

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.