

PH-3205

Natural Feel ACABADO PARQUET AL AGUA

DESCRIPCIÓN

Acabado de poliuretano transparente al agua, de uno y dos componentes. Para uso particular e industrial en parquet, carpintería y mobiliario de interior.

PROPIEDADES

- Usado como producto único en procesos multicapa, a base de manos sucesivas del mismo
- Mantiene el efecto natural de la madera
- Rapidez de secado
- Buena humectación de soporte y brochabilidad
- Gran adherencia
- Excelente dureza y resistencia al abrillantado
- Buena resistencia química
- Buena resistencia al apilado
- Resistencia a los rayos U
- Bajo en COV
- Prácticamente inodoro

DATOS TÉCNICOS

Peso específico (ISO 1183-1)	1,05 ± 0,030 g/cc
Reactivo de mezcla	10 % RH-650
% Material no volátil mezcla (ISO 3251)	25 % ± 2
Viscosidad Din 4 20 °C (ISO 2431)	25" ± 2"
Secado al tacto 100 g/m2 a 20 °C (ISO 9117-3)	120' ± 10
Secado entre capas	3 h
Cantidades a aplicar por capa	Aprox 100 g/m2 por mano
Rendimiento	10 - 12 m2/l
Dilución	Agua
Limpieza	Agua
Envases	5 L
Estabilidad de envase	12 meses

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.

PH-3205

Natural Feel ACABADO PARQUET AL AGUA

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Las siguientes recomendaciones son importantes:

1. La madera debe estar seca. No debe contener humedades superiores a 18 %.
2. La madera debe estar exenta de suciedad, exudados y otras sustancias anómalas.
3. Antes de la aplicación, recomendamos lijar la madera en el sentido de la veta con granos 80 - 120, para mejorar la adherencia del producto.
4. Evite estropajos metálicos, lana de acero o cualquier elemento que pueda desprender partículas.

APLICACIÓN

Con pincel, brocha, rodillo manual y pistola.

Producto listo para el uso.

Homogeneizar el contenido con una espátula.

Diluir en caso necesario entre 5 - 10 % con agua (preferiblemente destilada).

En caso de duda contacte con nuestro departamento Técnico o Comercial.

Los procesos de aplicación recomendados son: En maderas nuevas.

Aplicar 1 o 2 capas de PH-3205 ACABADO TRANSPARENTE mezclado al 10 % con RH-650 Endurecedor, de 100 g/m² por capa.

Dejar entre la primera y segunda capa un tiempo de secado mínimo de 6 horas.

El lijado en esta circunstancia no es obligatorio.

Es recomendable dejar secar de un día para otro; en este caso lijar.

Aplicar 1 capa de PH-3205 ACABADO TRANSPARENTE mezclado al 10 % con RH-650 Endurecedor, de 100 g/m² por capa.

Recuperación de madera en mal estado.

Eliminar restos de productos anteriores.

Lijar la madera en el sentido de la veta según lo comentado en el apartado "Preparación del soporte", o bien decapar con DECAPANTE GEL ECO DCP-020.

Aplicar 1 o 2 capas de PH-3205 ACABADO TRANSPARENTE mezclado al 10 % con RH-650 Endurecedor, de 100 g/m² por capa.

Dejar entre la primera y segunda capa un tiempo de secado mínimo de 6 horas.

El lijado en esta circunstancia no es obligatorio.

Es recomendable dejar secar de un día para otro; en este caso lijar.

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.

PH-3205

Natural Feel ACABADO PARQUET AL AGUA

Aplicar 1 capa de PH-3205 ACABADO TRANSPARENTE mezclado al 10 % con RH-650 Endurecedor, de 100 g/m² por capa.

Mantenimiento de superficies barnizadas.

Limpiar la superficie.

Una vez limpia (y seca) lijar suavemente en el sentido de la veta.

Aplicar 1 o 2 capas de PH-3205 ACABADO TRANSPARENTE mezclado al 10% con RH-650 Endurecedor, de 100 g/m² por capa.

RECOMENDACIONES GENERALES

Remover bien el envase antes de aplicar.

Aplicar los productos a temperaturas superiores a 15 °C e inferiores a 30 °C y con humedad relativa inferior a 70 %, como recomendaciones generales de aplicación.

La estabilidad del envase depende de que permanezca cerrado en su embalaje original desde el momento de su fabricación.

Variaciones importantes en las condiciones ambientales, pueden llevar a la obtención de diferentes resultados de aspecto y/o calidad del producto.

La naturaleza y estado del soporte puede hacer variar el comportamiento y rendimiento del producto, pudiendo sufrir ligeras variaciones.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Almacenar bajo techo a temperatura entre 10 y 30 °C.

Aunque la vida útil puede ser superior, recomendamos consumir preferentemente antes de 12 meses, a partir de su fecha de fabricación.

Mantener el producto en envases originales cerrados, mientras no se estén usando.

Dejar recipientes abiertos, puede alterar la estabilidad y resultados del producto.

Utilizar equipos de protección individual para su manipulación.

Leer con atención la Ficha de Datos de Seguridad antes de manipular el producto.

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.