

UI-310

IMPRIMACIÓN UV PARQUET

DESCRIPCIÓN

Imprimación acrílica transparente de secado UV por medio de lámparas de alta potencia de mercurio. Para uso industrial en parquet, puertas de interior y tableros. No tiene propiedades decorativas, promueve la adherencia, con rodillo adecuado humecta el poro en profundidad.

PROPIEDADES

- 100% de contenido en no volátiles
- Excelente humectación sobre madera
- Secar hasta pregel
- Excelente adhesión sobre madera
- Alta transparencia
- Alta elasticidad
- No amarillea
-

DATOS TÉCNICOS

Peso específico (ISO 1183-1)	1,100 ± 0,015 g/cc
Reactivo / Fotoiniciador	En caso de necesidad apoyar con UR-173
% Material no volátil (ISO 3251)	99 ± 1 %
Viscosidad Din 6 20 °C (ISO 2431)	130 ± 10
Cantidades a aplicar por capa	Aprox 10 - 25 g/m2
Aireación previa	No
Condiciones de curado	Secado hasta pregel con 2 lámparas Hg 8 m/minuto.
Sobrebarnizado	A partir de su paso por lámparas DL-1585/DL-3004/DM-005
Limpieza	20 kg
Envases	6 meses
Estabilidad de envase	

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.

UI-310

IMPRIMACIÓN UV PARQUET

Las siguientes recomendaciones son importantes:

1. El soporte debe estar seco y no contener humedades superiores a 18 %.
2. Debe estar exento de suciedad, exudados y otras sustancias anómalas.
3. Recomendamos lijar el soporte con granos 120 - 150 antes de la aplicación.

APLICACIÓN

Aplicación con rodillo.

Producto listo para el uso.

Homogeneizar el contenido con espátula.

Vigilar las cantidades aplicadas ya que un exceso de gramaje puede comprometer el secado en profundidad y la adherencia.

Secar hasta pregel.

Es conveniente realizar pruebas previas al uso industrial generalizado.

Es posible la utilización de fotoiniciadores para potenciar la capacidad de secado.

Consultar con nuestro Departamento técnico.

La adición o mezcla involuntaria con disolventes puede provocar problemas como modificación del secado y velados superficiales en la película.

Consultar con nuestro Departamento Técnico, los productos adecuados para el sobrebarnizado de esta imprimación, según sus necesidades.

RECOMENDACIONES GENERALES

Remover bien el envase antes de aplicar.

Aplicar los productos a temperaturas superiores a 15 °C e inferiores a 30 °C y con humedad relativa inferior a 70 %, como recomendaciones generales de aplicación.

La estabilidad del envase depende de que permanezca cerrado en su embalaje original desde el momento de su fabricación.

Variaciones importantes en las condiciones ambientales, pueden llevar a la obtención de diferentes resultados de aspecto y/o calidad del producto.

La naturaleza y estado del soporte puede hacer variar el comportamiento y rendimiento del producto, pudiendo sufrir ligeras variaciones.

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.

UI-310

IMPRIMACIÓN UV PARQUET

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Almacenar bajo techo a temperatura entre 10 y 30 °C.

Aunque la vida útil puede ser superior, recomendamos consumir preferentemente antes de 6 meses, a partir de su fecha de fabricación.

Mantener el producto en envases originales cerrados, mientras no se estén usando.

Dejar recipientes abiertos, puede alterar la estabilidad y resultados del producto.

Utilizar equipos de protección individual para su manipulación.

Leer con atención la Ficha de Datos de Seguridad antes de manipular el producto.

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.