

AAP-75/YY

EQCLOR PAVIMENTOS

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento al disolvente a base de polímeros acrílico-clorados. Para aplicación sobre superficies de cemento, asfalto y hormigón, especialmente suelos.

PROPIEDADES

- Buena dureza.
- Buena resistencia química a carburantes, aceites lubricantes, detergentes, etc.
- Buena resistencia a la abrasión, roce, impacto, etc.
- Impermeable y antipolvo. Fácilmente limpiable.
- Buena adherencia sobre cemento, hormigón y superficies asfálticas.
- Buena resistencia al tráfico de vehículos.
- Buena resistencia en exteriores.
- Disponible en el sistema tintométrico ECS industrial.

DATOS TÉCNICOS

Peso específico (ISO 1183-1)	1,400 ± 0,050 g/cc
%Material no volátil en volumen (ISO 3251)	67% ± 2
Cantidades a aplicar por capa	50 - 60 micras secas
Secado al tacto total 125 g/m2 20º (ISO 9117-3)	15 - 25 minutos
mínimo para tránsito	24 horas
Envases	4 kg / 20 kg
Estabilidad de envase	12 meses desde su fabricación

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Las siguientes recomendaciones son importantes: Soportes nuevos: Si son de hormigón o cemento, deben estar fraguadas (30 días). Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias extrañas.

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.

AAP-75/YY

EQCLOR PAVIMENTOS

Matizar las superficies pulidas o brillantes para facilitar la adherencia. Es fundamental que el soporte esté limpio y exento de sustancias o partículas extrañas. Sobre pinturas viejas en buen estado, es recomendable realizar pruebas previas de compatibilidad. En caso de que la capa de pintura existente presente mala adherencia, desconchados, caleo, cuarteamiento, etc., eliminar por completo y proceder como en soportes nuevos.

APLICACIÓN

Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.

Aplicar sobre superficies limpias, secas y consistentes.

Aplicar siempre por encima de 10 °C de temperatura ambiente y por debajo de los 35 °C y del 80% de H.

R.

No es recomendable aplicar con riesgo de lluvia ni en superficies expuestas a fuerte insolación.

El pavimento ha de encontrarse en óptima condición de preparación, saneado y uniforme.

Para asegurar la correcta porosidad en un pavimento es aconsejable el abujardado o granallado.

Si no fuera posible, deberá realizarse al menos (aunque pudiera ser insuficiente, dependiendo del caso), un tratamiento químico mediante sulfumán diluido al 20 % aprox.

Seguidamente aclarar con abundante agua, dejando que seque perfectamente. El proceso de aplicación recomendado es: Una vez preparado el pavimento, aplicar dos manos de EQCLOR PAVIMENTOS AAP-75/YY con un gramaje final de 200 g/m².

Dejar secar 24h entre mano y mano. Para la primera mano se recomienda diluir al 20 % con DM-016 mientras que en la segunda con un 10 % de DM-016 es suficiente.

RECOMENDACIONES GENERALES

Remover bien el envase antes de aplicar.

Aplicar los productos a temperaturas superiores a 15 °C e inferiores a 30 °C y con humedad relativa inferior a 70 %, como recomendaciones generales de aplicación.

La estabilidad del envase depende de que permanezca cerrado en su embalaje original desde el momento de su fabricación.

Variaciones importantes en las condiciones ambientales, pueden llevar a la obtención de diferentes resultados de aspecto y/o calidad del producto.

La naturaleza y estado del soporte puede hacer variar el comportamiento y rendimiento del producto, pudiendo sufrir ligeras variaciones.

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.

AAP-75/YY

EQCLOR PAVIMENTOS

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Almacenar bajo techo a temperatura entre 10 y 30 °C.

Aunque la vida útil puede ser superior, recomendamos consumir preferentemente antes de 12 meses, a partir de su fecha de fabricación.

En espacios confinados, proporcionar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado.

Mantener el producto en envases originales cerrados, mientras no se estén usando.

Dejar recipientes abiertos, puede alterar la estabilidad y resultados del producto.

Utilizar equipos de protección individual para su manipulación.

Leer con atención la Ficha de Datos de Seguridad antes de manipular el producto.

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.